Bacs de rétention souples - Comportement aux produits chimiques

Légende

A Produit n'altérant pas ou peu le bac de rétention souple	**T** Produit non testé - à priori sans dommages pour le bac de rétention souple
B Produit occasionnant une altération faible à modérée du bac de rétention souple	**X** Produit non testé - à priori endommageant le bac de rétention souple
C Produit endommageant le bac de rétention souple	

Produits Chimiques	
Acétate d'éthyle	C
Acétate de sodium (solution)	T
Acide acétique 5%	B
Acide acétique 10%	C
Acide chlorhydrique 50%	A
Acide fluorhydrique 5%	A
Acide fluorhydrique 50%	A
Acide fluosilicique 30%	A
Acide Nitrique 5%	B
Acide Nitrique 50%	C
Acide phosphorique 50%	A
Acide phosphorique 100%	C
Acide sulfurique 50%	A
Acide tanique 50%	A
Alcool éthylique	A
Alcool isopropylique	T
Alcool méthylique	A

Produits Chimiques	
Ammoniaque concentré	A
Antigel (éthylène glycol)	A
ASTM fuel A (100% iso octane)	A
ASTM oil 2 (Pt éclair 240°C)	A
ASTM oil 3	A
Benzène	X
Bisulfite de sodium (solution)	T
Chlorure de calcium en solution	T
Chlorure de magnésium	T
Chlorure de potassium	T
Chlorure de zinc	T
Eau à 80°	A
Eau de chlore 20%	A
Eau de mer	A
Eau salée 25%	B
Essence	B
Essence de térébenthine	A

Produits Chimiques	
Ethanol	A
Fuel domestique	A
Gasoil	A
Glycérine	A
Huile animale	A
Huile hydraulique base pétrole	A
huile hydraulique base phosphate	
Esther	C
Huile SAE 30	A
Huile végétale	A
Hydroxyde de calcium	T
Hydroxyde de magnésium	T
Jet A	A
JP 4 Jet fuel	A
JP 5 Jet fuel	A
JP 8 Jet fuel	A
Kérosène	A

Produits Chimiques	
Méthanol	A
Méthyéthylcétone	X
Naphta	A
Perchloréthylène	C
Pétrole brut	A
Phénol	X
phosphate d'ammonium	T
Phosphate de sodium	T
Plastifiant phthalate	C
Savon doux	A
Soude 60%	A
Sulfate d'ammonium	T
Sulfate de potassium	T
Toluène	C
Urée formaldéhyde	A
White spirit	A
Xylène	X

Les valeurs ci-dessus sont le résultat d'examens physiques et/ou visuels sur des échantillons de bac souple qui ont séjourné durant 28 jours à température ambiante dans le produit dénommé. Le résultat donne la capacité de la membrane à garder ses caractéristiques lorsqu'elle est mise en contact avec le produit dénommé. Ce tableau est donné à titre indicatif. Il n'a aucune valeur contractuelle.